

Dados Técnicos

Nome do Produto

IR PLUS CHARCOAL 50

1	% Luz Visível Transmitida	51±3
2	% Luz Visível Refletida Exterior	7
3	% Luz Visível Refletida Interior	7
4	% Energia Solar Transmitida	32
5	% Energia Solar Refletida	6
6	% Energia Solar Absorvida	62
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	51
9	Coefficiente de Sombra	0,56
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coeficient)	0,49
11	% Redução do Ofuscamento	44
12	Bloqueio de Infravermelho (IR) a 1025 nm	76%

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.