

Dados Técnicos

Nome do Produto

MXR BLACK 05

1	% Luz Visível Transmitida	5 ±1,5
2	% Luz Visível Refletida Exterior	8
3	% Luz Visível Refletida Interior	8
4	% Energia Solar Transmitida	18
5	% Energia Solar Refletida	7
6	% Energia Solar Absorvida	75
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	61
9	Coefficiente de Sombra	0,45
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coeficient)	0,39
11	% Redução do Ofuscamento	94
12	Bloqueio de Infravermelho (IR) a 1025 nm	62%

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.