

Dados Técnicos

Nome do Produto

MXR BLACK 20

1	% Luz Visível Transmitida	18 ±2,0
2	% Luz Visível Refletida Exterior	8
3	% Luz Visível Refletida Interior	8
4	% Energia Solar Transmitida	22
5	% Energia Solar Refletida	8
6	% Energia Solar Absorvida	70
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	58
9	Coefficiente de Sombra	0,48
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0,42
11	% Redução do Ofuscamento	81
12	Bloqueio de Infravermelho (IR) a 1025 nm	62%

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.